

Zakázka: Chomutov - ulice Přemyslova, Maroldova

Číslo vývrtu: 02

Staničení: Bod č. 2 P

spojení vrstev

tloušťka vrstvy

AC 11	40 mm
AC 16	72 mm
AC 16	65 mm
PM	83 mm



Zakázka: Chomutov - ulice Přemyslova, Maroldova

Číslo vývrtu: 03

Staničení: Bod č. 3 L

spojení vrstev

tloušťka vrstvy

AC 11	45 mm
AC 16	67 mm
SC	188 mm




Zakázka: Chomutov - ulice Přemyslova, Maroldova

Číslo vývrtu: 04

Staničení: Bod č. 4 P

spojení vrstev

tloušťka vrstvy



Zakázka: Chomutov - ulice Přemyslova, Maroldova

Číslo vývrtu: 05

Staničení: Bod č. 5 L

spojení vrstev

tloušťka vrstvy

EKZ	17 mm
AC 16	57 mm
PM	26 mm



Zakázka: Chomutov - ulice Přemyslova, Maroldova

Číslo vývrtu: 06

Staničení: Bod č. 6 P

spojení vrstev

tloušťka vrstvy

EKZ	10 mm
AC 11	30 mm
PM	160 mm

