

Zakázka: Chomutov - ulice Přemyslova, Maroldova

Číslo vývrtu: 02

Staničení: Bod č. 2 P

tloušťka vrstvy

AC	177 mm
PM	83 mm
PDK 32/63	220 mm
G4 GM Štěrka hlinitý	220 mm



Zakázka: Chomutov - ulice Přemyslova, Maroldova

Číslo vývrtu: 03

Staničení: Bod č. 3 L

tloušťka vrstvy	
AC	112 mm
SC	188 mm
betonová deka	400 mm



Zakázka: Chomutov - ulice Přemyslova, Maroldova

Číslo vývrtu: 04

Staničení: Bod č. 4 P

tloušťka vrstvy

AC	12 mm
PM	198 mm
PDK 32/63	180 mm
S4 SM Písek hlinitý	420 mm

↓



Zakázka: Chomutov - ulice Přemyslova, Maroldova

Číslo vývrtu: 05

Staničení: Bod č. 5 L

tloušťka vrstvy

AC	74 mm
PM	166 mm
PDK 32/63	200 mm
S4 SM Pisek hlinitý	260 mm

↓



Zakázka: Chomutov - ulice Přemyslova, Maroldova

Číslo vývrtu: 06

Staničení: Bod č. 6 P

tloušťka vrstvy

AC	40 mm
PM	160 mm
PDK 32/63	250 mm
S4 SM Písek hlinitý	250 mm

